

LINOLIT_CR4

Краситель для бетона

ПРИМЕНЕНИЕ

- для придания декоративного цвета на бетонной поверхности пола;
- для использования с продуктами Linolit® в системе «полированный бетон Linolit®».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- цвет: желтый, красный, синий, зеленый;
- время высыхания в среднем от 60 до 100 мин;
- простота нанесения материала (мопом);
- нанесение на любые цементсодержащие поверхности;
- не боится замораживания;
- устойчив к хранению.

УПАКОВКА И ВНЕШНИЙ ВИД

Материал «LINOLIT_CR4» упаковывается, хранится и транспортируется в оригинальной упаковке производителя. Состав комплекта:

- Компонент А - 0,5 л.

Масса комплекта: 0,5 л.

Материал представляет собой текучую цветную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить материал в оригинальной упаковке производителя при температуре не ниже -15°C и не выше $+30^{\circ}\text{C}$. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах состав следует выдержать перед применением в теплом и сухом помещении.

Материал можно замораживать!

ПОКАЗАНИЯ К НАНЕСЕНИЮ

Подготовительные работы

Материал «LINOLIT_CR4» применяется для наиболее распространенных типов минеральных оснований – старые и новые бетонные покрытия, прочность основания

которых должна быть не ниже марки М200-300.

Условия применения

В процессе подготовки к нанесению материала следует контролировать некоторые параметры среды:

- температура основания в процессе нанесения материала должна быть от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Определять температуру основания наиболее удобно с помощью бесконтактного инфракрасного термометра;
- температура воздуха на строительной площадке может варьироваться в пределах от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$. По возможности следует устранять сквозняки, это может привести к дефектам поверхности;
- влажность воздуха на объекте не более 75%. Удобнее всего определять влажность с помощью термогигрометра.

Нанесение материала

Наносят материал по поверхности бетонного основания обычным мопом, выдерживают в среднем 60-100 минут, завершающим этапом для достижения требуемой эстетики и глянца проводят полировку основания войлочным падами.

Итоговый цвет готового пола будет зависеть от того, какой был расход красителя, количества слоев, а также от возраста самого бетона.

Расход материала

Общий расход материала на 1 кв. м. составляет от 30 до 100 грамм (в зависимости от состояния поверхности и марки бетона, а также от количества нанесенных слоев материала).

Максимальное количество слоев: 3.

LINOLIT_CR4

Краситель для бетона

Техника безопасности

- Во время работ с материалом в закрытом помещении обязательно организуйте вентиляцию помещения.
- Материал может вызвать раздражение кожи, поэтому рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки).
- При попадании на слизистые оболочки или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Категорически запрещается пользоваться открытым огнем (в т.ч. курить) во время нанесения материала.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В процессе производства материала «LINOLIT_CR4» в лабораторных условиях постоянно осуществляется систематический контроль качества выпускаемой продукции. Данные в инструкции основаны на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Производитель не имеет возможности контролировать процесс укладки покрытия и условия эксплуатации. Поэтому несет ответственность только за качество материала и гарантирует его соответствие заявленным характеристикам.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок материала в закрытой оригинальной упаковке составляет 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления приведена на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик изделия при условии выполнения инструкции по нанесению, однако не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения.